

เมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็นสีของพื้นผิวเดิม รอยค่ารอยแปรง หรือความไม่เรียบร้อย เลอะเทอะ การทาสีอาจใช้วิธีพ่นหรือใช้ถูกกลึงแทนการทาด้วยแปรงก็ได้ แต่เมื่อเสร็จแล้วจะต้อง เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

### 3.2 สีเคลือบเงา(หรือสีน้ำมัน)

3.2.1 พิวพื้นที่จะทา ทابนพิวพื้นไม่หัวไป (ยกเว้นส่วนที่กำหนดให้ใช้สีข้มไม้ แลคเกอร์ วนิช ฯลฯ) และพื้นพิวโลหะที่เป็นเหล็กหรือมีส่วนผสมของเหล็ก (ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น)

#### 3.2.2 การเตรียมพิวพื้นและทาสีรองพื้น

##### 3.2.2.1 ไม้

(ก) พิวพื้นไม่ที่จะทาหน้าต้องแห้งสนิท ใส ขัด แต่ง ซ่อมอุดรู รอยแตกและทำหนิต่าง ๆ ของพิว ไม่ให้เรียบร้อย

(ข) หัวตะปูต้องตอกเข้าให้เรียบร้อยส่งฟังในเนื้อไม้พร้อมอุดรูหัวตะปูให้เรียบร้อย

(ค) ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย

(ง) ปัดฝุ่นต่างๆ ออกให้หมด

(จ) รองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อราไม่น้อยกว่า 1 เที่ยว หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตสี

(ฉ) ในกรณีไม่มียางไม้ ให้รองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันยาง (ALUMINIUM WOOD

PRIMER) ก่อน 1 เที่ยว แล้วรองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อราอีก ไม่น้อยกว่า

1 เที่ยว หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตสี

##### 3.2.2.2 โลหะ เหล็ก หรือ โลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก

(ก) ขัดสนิมรอยเปื้อนน้ำมันและ/หรือเศษผงออกโดยขัดถูด้วยกระดาษทราย หรือแปรง ลวด

(ข) ขัดรอยเปื้อนน้ำมันด้วยน้ำยาไคร โรเอทธีลิน หรือน้ำยาประเภทเดียวกัน

(ค) ล้างด้วยน้ำยาล้างสนิม

(ง) ล้างน้ำยาล้างสนิมออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

(จ) รองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม RED OXIDE จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว หรือตาม คำแนะนำของผู้ผลิตสี

(ฉ) ในกรณีที่เป็นพิวโลหะอ่อนสัมภาระ ให้รองพื้นด้วยน้ำยา WASH PRIMER 1 เที่ยวแล้ว ทาสีรองพื้นกันสนิม ZINC CHROMATED อีก ไม่น้อยกว่า 1-2 เที่ยว หรือตาม คำแนะนำของผู้ผลิตสี

3.2.3 การทาทับหน้า ให้ทาด้วยสีที่กำหนด โดยถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นๆ โดยเครื่องครั้ด การทาทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตสี โดยไม่นับสีรองพื้น การทาแต่ละครั้งจะต้องรอให้สีครั้งก่อนแห้งเสียก่อน จึงจะทาทับหน้าต่อไปได้ เมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อย แล้ว จะต้องไม่เห็นสีของพิวพื้นเดิม รอยค่ารอยแปรง หรือความไม่เรียบร้อยเลอะเทอะ ต้องมีสีเรียบ สม่ำเสมอ กัน

### 3.3 สีเย้อมเคลือบไม้

#### 3.3.1 ผิวพื้นที่จะทา ทابนผิวพื้นไม้ที่ระบุให้ใช้สีเย้อมเคลือบไม้

#### 3.3.2 การเตรียมผิวพื้นและทาสีรองพื้น

- (ก) ผิวพื้นไม้ที่จะทาหน้าต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่นผง สิ่งสกปรก คราบไขมัน  
และน้ำมัน ในกรณีที่เป็นไม้เก่าที่เคยข้อมหรือเคลือบสีมาก่อนให้คัดลอกสีเดิมออก  
จนถึงเนื้อไม้เดิม
- (ข) ใส่แต่ง ซ่อมอุดรู รอยแตก และทำหนิต่างๆ ของผิวไม้ให้เรียบร้อย
- (ค) หัวตะปูต้องตอกเข้าให้เรียบร้อยส่วนหัวตะปูไม่พื้นอุดรูหัวตะปูให้เรียบร้อย
- (ง) ขัดผิวไม้ทั้งหมดให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทราย ขัดเสียงไม้ส่วนเกินออกให้หมด
- (จ) ทำความสะอาดผิวไม้จนสะอาด ปราศจากฝุ่น แล้วทึบไว้ให้แห้งสนิท
- (ก) ถ้าไม้นั้นมียางมากเป็นพิเศษ ทำความสะอาดยางไม้ด้วย น้ำยาเช็ดยางไม้ (ตาม  
คำแนะนำของผู้ผลิตสี)
- (ช) รองพื้นด้วยสีเย้อม ไม้หรือสีรองพื้นสำหรับงานไม้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีอย่างน้อย<sup>1</sup> เที่ยว

**3.3.3 การทาสีทับหน้า ให้ทาด้วยสีเย้อม ไม้ที่กำหนด โดยถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตสี  
นั้นๆ โดยครั้งครั้ง การทาทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยไม่นับสีรองพื้นหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต  
สี การทาแต่ละครั้ง หลังจากสีเย้อมครั้งก่อนแห้งสนิทแล้วให้ขัดล้างเบาๆ ด้วยกระดาษทรายและทำ  
ทำความสะอาดผิวไม้ให้สะอาดแห้งสนิท จึงจะทาสีเย้อมทับหน้าต่อไปได้ เมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จะต้องไม่เห็นสีของผิวพื้นเดิม รอยด่าง รอยแปรง หรือความไม่เรียบร้อยเลอะเทอะ ต้องมีสีเรียบ  
สม่ำเสมอ กัน**

### 3.4 สีพิเศษอื่นๆ

ให้ดำเนินการตามกรรมวิธี มาตรฐานและข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตสีอย่างเคร่งครัด

#### 4. รุ่นของผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโครงการ

4.1 สีทาภายใน ภายนอก และฝ้าเพดานทั้งหมด(ยกเว้นงานไม้และโลหะ) ให้ใช้สีประเภท สีอัลมัลชน์ ทน  
สภาพอากาศ มอก.2321-2549 โดยใช้สีตามที่ระบุไว้ในรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

4.2 สีทาพื้นผิวไม้(ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่น) และพื้นผิวโลหะทุกชนิด (ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่น) ให้ใช้

สีประเภท สีเคลือบเงา มอก.327-2538 โดยใช้สีตามที่ระบุไว้ในรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  
มาตรฐาน

4.3 สีทาภายนอก ภายนอก ให้ใช้ชนิดกึ่งเงา ส่วนสีทาฝ้าเพดาน ให้ใช้ชนิดกึ่งด้าน

4.4 สีรองพื้นปูนใหม่ ให้ใช้สีรองพื้นเฉพาะของรุ่นของผลิตภัณฑ์เท่านั้นหรือสีรองพื้นปูน ใหม่ โดยใช้สี  
ตามที่ระบุไว้ในรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

4.5 สีตามข้อ 4.1 และสีรองพื้นปูนใหม่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคลากเจียว  
และใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องมีอายุคลอบคลุมจนถึงในขณะที่มีการใช้งาน

4.6 จะต้องมีใบรับประกันคุณภาพสี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10-15 ปี สำหรับผิวพื้นปูนใหม่ หรือไม่น้อย  
กว่า 5 ปี สำหรับผิวพื้นปูนเก่าจากบริษัทผู้ผลิตสีมอบให้กับเจ้าของอาคาร

4.7 สีทุกประเภทที่ใช้ในโครงการ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด ยกเว้นจะมีระบุเป็นอย่างอื่น

